



L-735-AF2055 - Toile



L-735-AF2056 - Jute



L-735-SH0073 - Patine



L-735-SH2503 - Velours



L-735-SH2505 - Raphia

STRATIFIÉ ATELIER- 12MM - 100% ETANCHE - FICHE TECHNIQUE

Dimension	6.5" x 48" (162mm x 1215 mm)
Emballage	10
Poids/boîte	47.62 lbs /21.61 kg
Superficie/boîte	21.58 pi² / 2.004 m²
Installation	Droplock
Épaisseur	12mm
Couche d'usure	AC4 Finition Embossage Synchronisé

Propriété	Méthode d'essai	Unité	Valeurs requises – QUICKSTYLE
Densité	TS EN 323	[kg/m³]	
Différence d'épaisseur entre planches (t)	TS EN 13329	[mm]	moyenne < 0,50 mm / t max – t min < 0,50 mm
Résistance à l'abrasion	TS EN 438-7	[cycles]	≥ 6000 cycles
Équerrage de la planche (q)	TS EN 13329	[mm]	q max ≤ 0,2 mm
Longueur du parement (l)	TS EN 13329	[mm]	l ≤ 1500 mm → différence ≤ 0,5 mm ; l > 1500 mm → différence ≤ 0,3 mm
Largeur du parement (w)	TS EN 13329	[mm]	différence moyenne ≤ 0,10 mm ; w max – w min ≤ 0,20 mm
Rectitude du parement (s)	TS EN 13329	[mm]	s max ≤ 0,30 mm/m
Planéité du parement (f)	TS EN 13329	[mm]	fw concave ≤ 0,15 % ; fw convexe ≤ 0,20 % ; fl concave ≤ 0,50 % ; fl convexe ≤ 1,00 %
Jeu entre les planches (o)	TS EN 13329	[mm]	o moyenne ≤ 0,15 mm ; o max ≤ 0,20 mm
Différence de hauteur entre planches (h)	TS EN 13329	[mm]	h moyenne ≤ 0,10 mm ; h max ≤ 0,15 mm
Résistance de surface	TS EN 13329	[N/mm²]	AC5 ≥ 1,25 N/mm²
Résistance aux rayures	TS EN 438-7	[N]	> 3,5 N
Résistance aux micro-rayures	TS EN 16094	[niveau]	Niveau 1
Résistance aux roulettes de chaise	TS EN 425	[cycles]	25 000 cycles — aucun changement visible
Résistance aux pieds de meubles	TS EN ISO 16581	[visuel]	Aucun dommage visible
Résistance à la chaleur	TS EN 13329	[classe]	Classe 4
Résistance à la vapeur d'eau	TS EN 13329	[classe]	Classe 4
Résistance aux taches	TS EN 13329	[classe]	Classe 5
Test de petite bille	TS EN 13329	[mm]	≥ 70 mm
Test de grande bille	TS EN 13329	[mm]	≥ 1000 mm
Gonflement en épaisseur après immersion 24 h	TS EN 13329	[%]	< 15 % / < 10 %
Classe d'émission de formaldéhyde	TS EN ISO 12460-5 / ASTM D 6007	[mg/100g] / [ppm]	E0, CARB2, TSCA E1
Indice d'isolation aux bruits d'impact (IIC)*	ASTM E492 & E989		64
Indice d'affaiblissement acoustique (STC)*	ASTM E490 & E413		62
Amélioration de l'isolation aux bruits d'impact (AIIC)*	ASTM E2179 & E989		41

Tolérance de longueur et de largeur	TS EN 324-1 / EN 622-1	[mm]	± 2,0 mm/m, max ± 5,0 mm
Équerrage	TS EN 324-1 / EN 622-1	[mm/m]	± 2,0
Tolérance de rectitude des bords	TS EN 324-1 / EN 622-1	[mm/m]	≤ 1,5
Tolérance d'épaisseur	TS EN 324-1 / EN 622-1	[mm]	± 0,2
Ponçage standard	—	—	K120 (disponible sur demande spéciale)