



Chêne Rouge
SPC-716-1500-007-62



Chêne Blanc
SPC-716-88065-001



Noyer Américain
SPC-716-CD311-05



Érable
SPC-716-JC6051-3



Cerisier
SPC-716-JC6080-4

SPC ASPETTO LONGUEURS ALÉATOIRES - FICHE TECHNIQUE

Dimension	5" x 48" (127 mm x 1220 mm) avec longueurs aléatoires
Emballage	18
Poids/boîte	17.13 kg (37.77 lbs.)
Superficie/boîte	19.70 pi² (1.83 m²)
Installation	DropLock
Épaisseur	5.5 mm (membrane acoustic inclus)
Couche d'usure	0.5 / 20 MIL
TG	1 mm

Test	Standard	Valeur Quickstyle
Classification	ASTM F1700	SPC
Traitement de surface	-	UV COATING
Épaisseur totale	ASTM F386	$\Delta t \text{ avg} \leq 0.50 \text{ mm}$
Épaisseur de la couche d'usure	ASTM F410	± 0.02
Flexibilité	ASTM F137	Rencontre
Résistance chimique	ASTM F925	Rencontre
Limite de charge statique	ASTM F970	250 psi, $\leq 0.005"$
Stabilité à la chaleur	ASTM F1514	$\Delta E \leq 8.0$
Stabilité légère	ASTM F1515	$\Delta E \leq 8.0$
Résistance au glissement	ASTM D2047	SCOF ≥ 0.5
Équerre	ASTM F2055	Rencontre
Inflammabilité	ASTM E648	Class 1 ($\geq 0.45 \text{ W/cm}^2$)
Indentation résiduelle	ASTM F1914	Rencontre
Équerre	ASTM F2055	Rencontre
Coefficient de frottement statique (SCOF)	ASTM D2047:	$\geq 0.5 \text{ SCOF}$
Stabilité dimensionnelle	ASTM F2199	Passes
Inflammabilité	ASTM E648 Critical Radiant Flux	Class 1 ($\geq 0.45 \text{ W/cm}^2$)
Densité de fumée	ASTM E662	≤ 450
Classe d'isolation antichoc (IIC)*	ASTM E492 & E989	64
Catégorie de transmission du son (STC)*	ASTM E490 & E413	66
Amélioration de la classe d'isolation contre les chocs (AIIC)*	ASTM E2179 & E989	$\Delta \text{ IIC } 21$
Teneur en phtalates	CPSC-CS-C1001-09.3	Par chromatographie gazeuse et spectrométrie de masse (CG-MS)
Éléments solubles	ASTM F963	NA
Coefficient de frottement statique	ASTM D2047	Résultat moyen : 0,80 humide, Résultat moyen : 0,63 sec
Résistance au pelage	ASTM D903	Valeur moyenne : MD:175N/50 mm AMD :180N/50mm