


SPC-736-VL88174L-001 -
Meadow Oak



SPC-736-VL88104-006_
Pearl Gray



SPC-736-K3039-1
Mocha Maple



SPC-736-K3093 1
Vanilla Cream



SPC-736-FHWL3072-7
Honey Truffle

SPC DELTA 5MM FICHE TECHNIQUE

Dimension	7" x 48" (182 mm x 1220 mm)
Emballage	10 Planches/ Boîte
Poids/boîte	18.3 kg (40.26 lbs.)
Superficie/boîte	23.90 pi² (2.22 m²)
Installation	DropLoc
Épaisseur	5mm SPC (membrane acoustique incluse)
Couche d'usure	12MIL

Performance	Méthode	Exigences	Performance vs. Exigence
Dimension	ASTM F2055	± 0.01" par pied linéaire	Rencontre
Épaisseur	ASTM F386	Nominale ± 0.005 pouce	Rencontre
Rectitude	ASTM F2055	0.010"max	Rencontre
Résistance à la charge	ASTM F1914	Average residual indentation:<: 8% Max residual indentation:<: 10%	Rencontre
Limite de charge statique @250 lb/ po2	ASTM F970	Indentation résiduelle :< : 4%	Rencontre
Stabilité dimensionnelle	ASTM F3261-17 SECTION 8.3 ET ISO 23999	:<: 0.2%/305mm	Rencontre
Ondulation	ASTM F3261-17 SECTION 8.3 ET ISO 23999	:<:2mm	Rencontre
Résistance chimique	ASTM F925	Un léger changement de ternissement, d'attaque ou de coloration de la surface	Rencontre
Résistance à la chaleur	ASTM FL514	N'excédant pas 8,0	Rencontre
Dureté moyenne	ASTM DL037	N/A	Vue devant = 11,659 n Vue arrière= 11,710 n
Teneur en phtalates	CPSC-CS-C L 001- 09.3	N/A	Non Détecté
Éléments solubles	ASTM F963	N/A	Non Détecté
Coefficient de frottement statique	ASTM D2047	N/A	Sec : 0.43 Mouillé/humide : 0.62
Résistance au pelage	ASTM D903	N/A	Moyenne = 0.34 kg/mm Max = 0.35 kg/mm Min = 0.32 kg/mm
Classe (IIC) insonorisation aux bruits d'impacts	ASTM E492	N/A	IIC CALCULÉ = 65
Classe (STC) transmission des sons	ASTM E90	N/A	STC CALCULÉ = 63