



Monet
SPC-500-2124H-03



Matisse
SPC-500-2124H-04



Botticelli
SPC-500-2124H-02



Renoir
SPC-500-2124H-09



Da Vinci
SPC-500-2124H-07

SPC MUZEO FICHE TECHNIQUE

Dimension	12" x 48" (305 mm x 1220 mm) – Visuel Tuile 12" x 24"
Emballage	6
Poids/boîte	23.0 kg (50.7 lbs.)
Superficie/boîte	24.03 pi² (2.232 m²)
Installation	DropLock
Épaisseur	5.0 mm
Couche d'usure	0.5 mm / 20 MIL
TG	3 mm

Test	Standard	Valeur Quickstyle
Classification	ASTM F1700	SPC
Traitement de surface	-	UV COATING
Épaisseur totale	ASTM F386	Δt avg ≤ 0.50 mm
Épaisseur de la couche d'usure	ASTM F410	± 0.02
Flexibilité	ASTM F137	Rencontre
Résistance chimique	ASTM F925	Rencontre
Limite de charge statique	ASTM F970	250 psi, ≤ 0.005 "
Stabilité à la chaleur	ASTM F1514	$\Delta E \leq 8.0$
Stabilité légère	ASTM F1515	$\Delta E \leq 8.0$
Résistance au glissement	ASTM D2047	SCOF ≥ 0.5
Équerre	ASTM F2055	Rencontre
Inflammabilité	ASTM E648	Class 1 (≥ 0.45 W/cm²)
Indentation résiduelle	ASTM F1914	Rencontre
Équerre	ASTM F2055	Rencontre
Coefficient de frottement statique (SCOF)	ASTM D2047:	≥ 0.5 SCOF
Stabilité dimensionnelle	ASTM F2199	Passes
Inflammabilité	ASTM E648 Critical Radiant Flux	Class 1 (≥ 0.45 W/cm²)
Densité de fumée	ASTM E662	≤ 450
Classe d'isolation antichoc (IIC)*	ASTM E492 & E989	64
Catégorie de transmission du son (STC)*	ASTM E490 & E413	66
Amélioration de la classe d'isolation contre les chocs (AIIC)*	ASTM E2179 & E989	Δ IIC 21
Teneur en phtalates	CPSC-CS-CI001-09.3	Par chromatographie gazeuse et spectrométrie de masse (CG-MS)
Éléments solubles	ASTM F963	NA
Coefficient de frottement statique	ASTM D2047	Résultat moyen : 0,80 humide, Résultat moyen : 0,63 sec
Résistance au pelage	ASTM D903	Valeur moyenne :MD:175N/50 mm AMD :180N/50mm