



Prati
SPC-714-342L-13



Pantheon
SPC-714-VL88218L-001



Borghese
SPC-714-VL88218L-002



Palatine
SPC-714-VL88218L-004



Trevi
SPC-714-VL88218L-005

VENETO SPC À CHEVRONS - FICHE TECHNIQUE

Dimension	5" x 30" (125mm x 750mm)
Emballage	20
Poids/boîte	17.218 kg (38.96 lbs.)
Superficie/boîte	20.185 pi² (2.219 m²)
Installation	Angle Drop
Épaisseur	5.5 mm (membrane acoustic inclus)
Couche d'usure	0.5 / 20 MIL
TG	1mm

Standard	Description	Résultats	Valeur Quickstyle
ASTM E648-14a	Flux radiex critique.	Radiation critique moyenne.	NFPA 101 Classification:
		Flux: 0.72 W/cm²	Class 1
ANSI A137.1-2012	Coefficient de frottement	Résultat moyen: 0.43	
(aka DCOF AcuTest)	(Résistance au glissement du sol)		
	a) Coefficient de frottement dynamique (humide)		ANSI A137.1-2012 /
	Coefficient de frottement	Résultat moyen: 0.80	DCOF AcuTest replaces
	(Résistance au glissement du sol)		ASTM C1028-07*
	b) Coefficient de frottement statique (sec)		ASTM D2047-11
ASTM F970	Limite de charge statique /	0.003 pouce	
	Indentation résiduelle à 250 psi		≤0.005"
	Limite de charge statique /	0.055 pouce	
ASTM C518	Indentation résiduelle à 1 000 PSI	Unités SI	Imperial Units
		0.10 K▼m2/W	0.59°F▼ft2-h/BTU▼in
ASTM F925-02	Résistance aux produits chimiques	0 = Aucun changement	ΔE ≤ 8.0
ASTM F1515	Résistance à la lumière	ΔE ≤ 8	Résultat du test après
			300 heures d'exposition
CPSC-CH-C1001-09.3 (California Proposition 65)	Phthalates	Sans esters de phtalates.	Analyse chromatographique des gaz et spectrométrie de masse (GC-MS)
ASTM E492-09 / ASTM E989-06	Classe (IIC) insonorisation aux bruits d'impacts	IIC 64	Essai sur dalle de béton de 8 po avec plafond suspendu
ASTM E90-04 / ASTM E413-10	Classe (STC) transmission des sons	STC 66	Essai sur dalle de béton de 8 po avec plafond suspendu