



SPC 735-VL88222L-003
Encore



SPC 735-AM1601-1
Harmonie



SPC 735-CDW220505EL-04
Solo



SPC735-88206-001
Tempo



SPC735-VL88222L-004
Melodie

SPC ARIA 8MM FICHE TECHNIQUE

Dimension	7" x 48" - (182mm x 1220 mm)
Emballage	8
Poids/boîte	48.58 LBS (22.037 KG)
Superficie/boîte	19.12 pi² (1.776 m²)
Installation	DropLock
Épaisseur	7mm (membrane acoustique incluse)
Couche d'usure	20MIL

Test	Standard	Valeur Quickstyle
Classification	ASTM F1700	SPC
Traitement de surface	-	UV COATING
Épaisseur totale	ASTM F386	$\Delta t \text{ avg} \leq 0.50\text{mm}$
Épaisseur de la couche d'usure	ASTM F410	± 0.02
Flexibilité	ASTM F137	Rencontre
Résistance chimique	ASTM F925	Rencontre
Limite de charge statique	ASTM F970	250 psi, $\leq 0.005"$
Stabilité à la chaleur	ASTM F1514	$\Delta E \leq 8.0$
Stabilité légère	ASTM F1515	$\Delta E \leq 8.0$
Résistance au glissement	ASTM D2047	SCOF ≥ 0.5
Équerre	ASTM F2055	Rencontre
Inflammabilité	ASTM E648	Class 1 ($\geq 0.45 \text{ W/cm}^2$)
Indentation résiduelle	ASTM F1914	Rencontre
Équerre	ASTM F2055	Rencontre
Coefficient de frottement statique (SCOF)	ASTM D2047:	$\geq 0.5 \text{ SCOF}$
Stabilité dimensionnelle	ASTM F2199	Passes
Inflammabilité	ASTM E648 Critical Radiant Flux	Class 1 ($\geq 0.45 \text{ W/cm}^2$)
Densité de fumée	ASTM E662	≤ 450
Classe d'isolation antichoc (IIC)*	ASTM E492 & E989	64
Catégorie de transmission du son (STC)*	ASTM E490 & E413	66
Amélioration de la classe d'isolation contre les chocs (AIIIC)*	ASTM E2179 & E989	$\Delta \text{ IIC } 21$
Teneur en phtalates	CPSC-CS-CI001-09.3	Par chromatographie gazeuse et spectrométrie de masse (CG-MS)
Éléments solubles	ASTM F963	NA
Coefficient de frottement statique	ASTM D2047	Résultat moyen : 0,80 humide, Résultat moyen : 0,63 sec
Résistance au pelage	ASTM D903	Valeur moyenne : MD:175N/50 mm AMD :180N/50mm