



SPC-715-CDM221-11
Monza




SPC-715-CDM2089-2
Rhodes



SPC-715-VL89710-002
Poros



SPC-715-VL89719-006
Corfu



SPC-715-YC8170-13
Rimini

SPC ATTICA 5.5MM FICHE TECHNIQUE

Dimension	18.5" x 37" (470 x 940 mm) – tuile visuel 18" x 18"
Emballage	6
Poids/boîte	28.63 kg (63.12 lbs.)
Superficie/boîte	28.53 pi² (2.65 m²)
Installation	DropLock
Épaisseur	5.5mm (membrane acoustique incluse)
Couche d'usure	20MIL
TG	2mm

Performance	Exigences	Performance vs. Exigence
Classification	ASTM F1700	
Traitement de surface	-	Vernis UV
Épaisseur totale	ASTM F386	5.5mm
Épaisseur de la couche d'usure	ASTM F410	20 mil
Flexibilité	ASTM F137	Rencontre
Résistance chimique	ASTM F925	Rencontre
Limite de charge statique	ASTM F970	250 psi, $\leq 0.005"$
Stabilité à la chaleur	ASTM F1514	$\Delta E \leq 8.0$
Stabilité légère	ASTM F1515	$\Delta E \leq 8.0$
Résistance au glissement	ASTM D2047	SCOF ≥ 0.5
Équerrage des côté	ASTM F2055	Rencontre
Inflammabilité	ASTM E648	Class 1 ($\geq 0.45 \text{ W/cm}^2$)
Indentation résiduelle	ASTM F1914	Rencontre
Équerre	ASTM F2055	Rencontre
Coefficient de frottement statique (SCOF)	ASTM D2047:	≥ 0.5 SCOF
Stabilité dimensionnelle	ASTM F2199	Passes
Inflammabilité	ASTM E648 Critical Radiant Flux	Class 1 ($\geq 0.45 \text{ W/cm}^2$)
Densité de fumée	ASTM E662	≤ 450
Classe (IIC) insonorisation aux bruits d'impacts	ASTM E492 & E989	66
Classe (STC) transmission des sons	ASTM E490 & E413	64
Amélioration de la classe d'isolation contre les chocs (AIIIC)*	ASTM E2179 & E989	45
Teneur en phtalates	CPSC-CS-CI001-09.3	Non détecté
Éléments solubles	ASTM F963	Non détecté
Coefficient de frottement statique	ASTM D2047	Sec : 0,43; Humide : 0,62
Résistance au pelage	ASTM D903	0.34 Kg/mm