



Serra
SPC-740-8885-1



Alto
SPC-740-686-7



Dune
SPC-740-88069-3



Luma
SPC-740-5024-14



Solara
SPC-740-88152-7

SPC BELLEVUE FICHE TECHNIQUE

Dimension	9" X 72" (228mm x 1830 mm)	
Emballage	4	
Poids/boîte	22.72 kg (50.11 lbs.)	
Superficie/boîte	17.96 pi² (1.668 m²)	
Installation	5G Click	
Épaisseur	8 mm membrane acoustique inclus	
Test	Standard	Valeur Quickstyle
Classification	ASTM F1700	SPC
Traitement de surface	-	UV COATING
Épaisseur totale	ASTM F386	Δt avg ≤ 0.50 mm
Épaisseur de la couche d'usure	ASTM F410	± 0.02
Flexibilité	ASTM F137	Rencontre
Résistance chimique	ASTM F925	Rencontre
Limite de charge statique	ASTM F970	250 psi, $\leq 0.005"$
Stabilité à la chaleur	ASTM F1514	$\Delta E \leq 8.0$
Stabilité légère	ASTM F1515	$\Delta E \leq 8.0$
Résistance au glissement	ASTM D2047	SCOF ≥ 0.5
Équerre	ASTM F2055	Rencontre
Inflammabilité	ASTM E648	Class 1 (≥ 0.45 W/cm²)
Indentation résiduelle	ASTM F1914	Rencontre
Équerre	ASTM F2055	Rencontre
Coefficient de frottement statique (SCOF)	ASTM D2047:	≥ 0.5 SCOF
Stabilité dimensionnelle	ASTM F2199	Passes
Inflammabilité	ASTM E648 Critical Radiant Flux	Class 1 (≥ 0.45 W/cm²)
Densité de fumée	ASTM E662	≤ 450
Classe d'isolation antichoc (IIC)*	ASTM E492 & E989	64
Catégorie de transmission du son (STC)*	ASTM E490 & E413	66
Amélioration de la classe d'isolation contre les chocs (AIIC)*	ASTM E2179 & E989	Δ IIC 21
Teneur en phtalates	CPSC-CS-C1001-09.3	Par chromatographie gazeuse et spectrométrie de masse (CG-MS)
Éléments solubles	ASTM F963	NA
Coefficient de frottement statique	ASTM D2047	Résultat moyen : 0,80 humide, Résultat moyen : 0,63 sec
Résistance au pelage	ASTM D903	Valeur moyenne :MD:175N/50 mm AMD :180N/50mm