






Tea Tree
SPC-704-2039-7




Bergamot
SPC-704-2125H-09



Thyme
SPC-704-1192H-14



Peppermint
SPC-704-1192H-05



Black Spruce
SPC-704-1192-7

SPC EXCEL FICHE TECHNIQUE

Dimension	12" x 37" (308 mm x 940 mm) – Visuel Tuile 12" x 18"
Emballage	8
Poids/boîte	24.98 kg (55.55 lbs.)
Superficie/boîte	24.93 pi2 (2.316 m2)
Installation	DropLock
Épaisseur	5.5 mm (membrane acoustique inclus)
Couche d'usure	0.3 / 12MIL
TG	2 mm

Performance	Méthode	Exigences	Performance Vs. Exigence
Dimension	ASTM F2055	± 0.01" par pied linéaire	Rencontre
Épaisseur	ASTM F386	Nominale ± 0.005 in.	Rencontre
Rectitude	ASTM F2055	0.010". max	Rencontre
Résistance à la charge	ASTM F1914	Charge de 75 lb, diamètre du pénétrateur <0,25"	Rencontre
Limite de charge statique @250 lb/po ²	ASTM F970	Charge de 250 lb, diamètre du pénétrateur <1,13"	Rencontre
Stabilité dimensionnelle	ASTM F3261-I7 Section 8.3 et ISO 23999	158° F pendant 6 h la valeur moyenne <0.05%	Rencontre
Ondulation	ASTM F3261-I7 Section 8.3 et ISO 23999	158° F pendant 6 h la valeur moyenne <0,05%	Rencontre
Résistance chimique	ASTM F925	Pas plus d'un léger changement de ternissement ou de coloration de la surface	Rencontre
Résistance à la chaleur	ASTM F1514	158° F pendant 7 jours N'excédant pas 8,0	Rencontre
Dureté moyenne	ASTM D1037	N/A	Non Détecté
Teneur en phtalates	CPSC-CS-C1001-09.3	N/A	Non Détecté
Éléments solubles	ASTM F963	N/A	Non Détecté
Coefficient de frottement statique	ASTM D2047	N/A	Mouillé: 0.6
Pelage	ASTM D903	N/A	Moyenne = 0,34 Kg/mm Max = 0,35 Kg/mm Min = 0,32 Kg/mm
Classe (IIC) insonorisation aux bruits d'impacts	ASTM E492	N/A	IIC calculé = 62
Classe (STC) transmission des sons	ASTM E90	N/A	STC calculé = 68