


2095-24QI-3
Eclipse



2095-24QI-4
Nova



2095-24QI-12
Solenne



2095-DC01
Altura



2095-NA01
Cirrus

STRATO SELECT BOIS D'INGENIERIE FICHE TECHNIQUE

Fiche technique du produit STRATO Bois d'ingénierie	
Nature du matériau	Couche d'usure : chêne rouge, érable
Dimensions	Dimensions : 6 po x 48 po – (150 mm x 1200 mm) Poids/boîte : 33,4 lb (15,15 kg) Épaisseur totale : 12,8 mm (½ po) Couverture/boîte : 15,5 pi² (1,44 m²)
Profilage	Micro-biseau 0,2-0,3 mm
Taux d'humidité	Entre 7 % et 10 %
Essences et dureté Janka (lb)	Chêne rouge (1 290), érable (1 450), HDF (3 630), bouleau (1 260)
Grades disponibles	ABC et AB
Finis et garanties	
Vernis UV brossé et teint	
Niveaux de lustre disponibles : mat	

Anti-jaunissement : La formule anti-jaunissement des finis réduit le processus naturel de jaunissement de la planche de bois.

Antimicrobien : Le revêtement antimicrobien Ultra-Fresh™ aide à maintenir une excellente hygiène en réduisant le risque de propagation des bactéries et des moisissures, et ajoute un niveau de protection supplémentaire pour les planchers hygiéniques et sanitaires.

Types d'installation	Collé ou flottant
Sous-plancher	HDF 1/2 po (11,8 mm)
Lieux d'installation	Sous-sol, rez-de-chaussée et étages supérieurs
Plancher chauffant	Oui

COV / Formaldéhyde		
Finis sans COV et sans formaldéhyde : ASTM D-5116	Critères d'émission de la certification CE	
Certification CE et FSC : s'applique à toutes les essences, largeurs et couleurs.	Formaldéhyde	≤ 0,007 mg/m³
	Pentachlorophénol	≤ 5 x 10-6 n

Combustion superficielle ASTM-E-84	Classe C (varie selon l'essence de bois)
Combustion superficielle CAN/ ULC-S102.2	Indice de propagation de la flamme (IPF) : 98 Indice de dégagement des fumées (IDF) : 240
Finis résistant à l'abrasion (test Taber)	Finis Mercier Generations : Nema LD3 : 2000 cycles
Coefficient de frottement statique ASTM D2394	Finis Mercier Generations (selon le lustre) Satiné : 0,56 Mat et mat brossé : 0,56

Certifications : FSC® CE

